

Fugenlose zementäre unversiegelte oder versiegelte Böden

Die Oberfläche muss sauber gereinigt werden. Vorzugsweise mit einem Hochleistungsreiniger und Entfetter. Untergrundfeuchte spielte keine Rolle. Die Oberfläche darf aber nicht nass sein. Der Verbrauch ist stark von der Porosität abhängig.

Es muss mind. doppelt versiegelt werden.

1. Versiegelung HSP-KERA VS verhindert die Farbveränderung durch den Flüssig Keramik „Anfeuern“
2. Versiegelung HSP-KERA HS erhöht die Abriebfestigkeit der Endversiegelung.
3. Versiegelung HSP-KERA CP stellt sicher, dass keine Fehlstellen der Easy to Clean Oberfläche entstehen.

ACHTUNG: Bei bereits versiegelten Böden kann auf Arbeitsgang 2 verzichtet werden.

Fugenlose zementäre unversiegelte oder versiegelte Böden

Arbeitsgang / Produkt	Applikationswerkzeug	ca. Verbrauch in gr. / m2	Mindest Wartezeiten	Auftragskontrolle
1. Reinigen	Trocken staubfrei sauber		0 Std	Frei von Staub / Öl / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
2. HSP-KERA VS	Faserfreier Lappen / Baumwolltuch	20	2 Std.	Verreiben bis nicht mehr milchig.
3. HSP-KERA HS	Faserfreier Lappen / Baumwolltuch	15	3 Std.	Fingerabdruck nicht sichtbar.
4. HSP-KERA CP	Faserfreier Lappen / Baumwolltuch	10	24 Std.	Fingerabdruck schwach sichtbar.

* VS nicht nötig, wenn Farbveränderung durch das „Anfeuern“ keine Rolle spielt, oder nicht gegeben ist.

* Ohne VS Verbrauch 1. Schicht HS +10 gr. berechnen. Fingerabdruck darf dann bei Arbeitsgang 3 nicht sichtbar sein.

Faustregel zum Anfeuern:

Flächen die sich bei Wasserkontakt farblich verändern, werden sich mit der HSP-KERA Versiegelung sehr ähnlich verändern.

	Verarbeitungsmethoden	Nutzung / Wartezeiten
	Mit faserfreiem Tuch / Baumwolltuch schlierenfrei aufpolieren.	24 Std. bis mit weichen Sohlen begehbar.
	Mit Wischmopp und Baumwolltuch schlierenfrei aufpolieren.	2 Tage bis Abriebfest (Möbel mit Gummi oder Filz)
	Mit Einscheiben Poliermaschine und Baumwolltuch schlierenfrei aufpolieren.	7 Tage bis maximale Abriebfestigkeit