

Versiegelung Fliesen Böden

HSP-KERA Beschichtungen erzeugen einen antihaftenden Easy to Clean Effekt und erhöhen die Rutschhemmung bei Nässe.

Es muss doppelt versiegelt werden.

1. Versiegelung erzeugt Antihaftung und Rutschhemmung
2. Versiegelung erhöht Antihaftung und Rutschhemmung sowie erhöht die Sicherheit bezügl. Fehlstellen.

Versiegelung Fliesen Böden

Arbeitsgang / Produkt	Applikationswerkzeug	ca. Verbrauch in gr. / m ²	Mindest Wartezeiten	Auftragskontrolle
1. Reinigen	Hochleistung Reiniger und Entfetter		0 Std	Frei von Staub / Öl / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
2. HSP-KERA VS	Mit faserfreiem Tuch oder Wischmopp mit Bauwolltuch schlierenfrei auftragen	20	2 Std.	Grauschleier darf nicht mehr sichtbar sein.
3. HSP-KERA CP	Mit faserfreiem Tuch oder Wischmopp mit Bauwolltuch schlierenfrei auftragen	10	4 Std.	Fingerabdruck schwach sichtbar.
4. HSP-KERA CP	Mit faserfreiem Tuch oder Wischmopp mit Bauwolltuch schlierenfrei auftragen	10	24 Std.	Fingerabdruck schwach sichtbar.

	Verarbeitungsmethoden		Nutzung / Wartezeiten
	Mit faserfreiem Tuch / Baumwolltuch oder Wischmopp mit Baumwolltuch schlierenfrei aufpolieren.		Wasserfest nach 24 Std.

* VS Werkzeug darf nicht für WP verwendet werden.