

Verarbeitung Papier-, Raufaser-, Vinyl-, und Glasfasertapeten

Erklärung

Man kann jederzeit die Tapeten versiegeln. Die Versiegelung ist stark diffusionsoffen. Somit besteht keine Gefahr der Blasenbildung. Es muss doppelt versiegelt werden.

1. Versiegelung verschliesst die weitere Flüssigkeitsaufnahme der Tapete
2. Versiegelung erzeugt die antihafende Easy to Clean Oberfläche auf der Oberfläche.

Die Verbrauchsangaben können je nach Tapetenart und deren Saugfähigkeit abweichen.

Achtung: Hochglanzstellen können leichte mattiert werden.

Idealerweise werden die Versiegelungen immer in 2-er Teams durchgeführt.

Arbeitsgang / Produkt	Applikationswerkzeug	ca. Verbrauch in gr. / m ²	Mindest Wartezeiten	Auftragskontrolle
1. Reinigen	Trocken staubfrei sauber			Frei von Staub / Öl / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
	Wartezeit		Keine	
2. HSP-KERA WP	Faserfreier Lappen / Swiffer Bodenreiniger	10		Fingerabdruck nicht sichtbar. / keine Glanzstellen
	Wartezeit		Keine	
5. Egalisieren	Trockener Lackierroller			Oberfläche egalisieren und Glanzstellen brechen.
	Wartezeit		4 Std.	
3. HSP-KERA WP	Faserfreier Lappen / Swiffer Bodenreiniger	10		Fingerabdruck schwach sichtbar.
	Wartezeit		Keine	
5. Egalisieren	Trockener Lackierroller			Auftragsspuren egalisieren und Glanzstellen brechen.
	Wartezeit		2 Std.	bis Spritzwasser tauglich

Verarbeitungsmethoden	Nutzung / Wartezeiten
 Mit faserfreiem Tuch / Baumwolltuch oder Swiffer Reinigungsmop schlierenfrei aufpolieren.	 24 Std. bis chemisch / mechanisch belastbar.
 Jeder Auftrag mit trockenem Lackierroller unter Druck egalisieren.	
 Wir empfehlen den Materialauftrag mittels Quetsch-Spritzflaschen	