

Versiegelung beschichtete Parkhaus / Garagenböden (PU und Kunstharz)

HSP-KERA Beschichtungen erzeugen einen antihaftenden Easy to Clean Effekt und erhöhen die Rutschhemmung ei Nässe.

Es muss doppelt versiegelt werden.

1. Versiegelung erzeugt Antihaftung und Rutschhemmung

2. Versiegelung erhöht Antihaftung und Rutschhemmung sowie erhöht die Sicherheit bezügl. Fehlstellen.

Achtung: HSP-KERA VS braucht es nur auf schlecht haftenden Untergründen. (Klebebandes)

Versiegelung beschichtete Parkhaus / Garagenböden (PU und Kunstharz)

Arbeitsgang / Produkt	Applikationswerkzeug	ca. Verbrauch in gr. / m2	Mindest Wartezeiten	Auftragskontrolle
1. Reinigen	Hochleistung Reiniger und Entfetter		0 Std	Frei von Staub / Öl / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
2. HSP-KERA VS	Mit feinporigem Schwamm / Bodenschwamm verreiben / oder Poliermaschine mit Baumwolltuch	20	2 Std.	Grauschleier darf nicht mehr sichtbar sein.
3. HSP-KERA CP	Mit feinporigem Schwamm / Bodenschwamm verreiben / oder Poliermaschine mit Baumwolltuch	15-20	4 Std.	Fingerabdruck schwach sichtbar.
4. HSP-KERA CP	Mit feinporigem Schwamm / Bodenschwamm verreiben / oder Poliermaschine mit Baumwolltuch	15-20	24 Std.	Fingerabdruck schwach sichtbar.

	Verarbeitungsmethoden		Nutzung / Wartezeiten
	Mit faserfreiem Tuch / Baumwolltuch oder Wischmopp mit Baumwolltuch schlierenfrei aufpolieren.		Wasserfest begehbar nach 24 Std.
	Mit feinporigem Schwamm / Bodenschwamm mit Druck aufpolieren		Chemikalienbeständig nach 7 Tagen.
	Auftrag mit trockenem Schaumstoffroller unter Druck Oberfläche ausrollen bis homogenes Bild erscheint.		Vollständig ausgehärtet nach 30 Tagen.

* VS Werkzeug darf nicht für WP verwendet werden.