

# Die Vertikal Holzversiegelung bei gehobelten / geschliffenen Flächen

## Erklärungen zur Verarbeitung

Das Holz darf nicht nass sein, darf aber beliebige Untergrundfeuchte aufweisen.

Es muss doppelt versiegelt werden.

1. Versiegelung verschliesst die weitere Flüssigkeitsaufnahme des Holzes
2. Versiegelung erzeugt die antihafende Easy to Clean Oberfläche auf der Oberfläche.

Die Verbrauchsangaben können je nach Holztyp und deren Saugfähigkeit abweichen.

Wände bei denen Kletterpflanzen vorgesehen sind, muss der Untergrund zuerst mit HSP-KERA VS versiegelt werden.

## Verarbeitung Fassaden geschliffen, gehobelt Natur und / oder wässrig gebeizt

Arbeitsgang / Produkt	Applikationswerkzeug	ca. Verbrauch in gr. / m <sup>2</sup>	Mindest Wartezeiten	Auftragskontrolle
1. Reinigen	Staubfrei sauber		0 Std	Frei von Staub / Oel / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
2. HSP-KERA VS	Feinporiger Schwamm / Bodenschwamm	20 gr	4 Std.	*** Nur bei Wänden mit Kletterpflanzen.
2. HSP-KERA TP	Feinporiger Schwamm / Bodenschwamm	10-15 gr. je n. Saugfähigkeit	4 Std.	Fingerabdruck nicht sichtbar.
3. HSP-KERA TP	Feinporiger Schwamm / Bodenschwamm	10	24 Std.	Fingerabdruck schwach sichtbar.

	Verarbeitungsmethoden		Nutzung / Wartezeiten
	Mit feinporigem Schwamm / Bodenschwamm mit Druck aufpolieren		2 Std. bis schlagregenfest
			7 Tage bis ausgehärtet