

...wenn easy wirklich
easy ist!



ADHESION PROMOTER HSP-KERA AS SEALER



Haftvermittler und Oberflächenversiegler

Techn. Datenblatt / Anwendung

1. Produktbeschreibung

Produkteigenschaften	Wässrige Untergrundversiegelung für HSP-KERA Flüssigkeramik Anwendungen
Anwendungsbereiche	Für poröse sowie stark saugende Oberflächen. Verhindert die farbvertiefende Wirkung des Untergrundes durch das Eindringen von HSP-KERA Flüssigkeramiken. Kann auch als Haftvermittler (Adhäsion Promoter) bei schlecht haftenden Oberflächen verwendet werden. Wird auf allen <u>horizontalen</u> , der Freibewitterung oder Langzeit Wasserlasten ausgesetzten HSP-Flüssigkeramik Beschichtungen, als Untergrundversiegelung empfohlen. (Nass in Nass oder Nass auf Trocken)
Beschichtung-Eigenschaften	Erzeugt eine wasserdichte Membrane.
Wirkung/Nutzen	Verhindert die anfeuernde Verfärbung bei saugfähigem Untergrund. Erhöht beim Nass in Nass Auftrag die Abrieb und Kratzfestigkeit der HSP-KERA Enbeschichtungen. Dient gleichzeitig als Haftvermittler für kritische Oberflächen. (Bei Kunststoff werden vorgängig Tests empfohlen). Ist nicht als Endbeschichtung vorgesehen. Keine Easy to Clean

2. Technische Daten

Zusammensetzung	Wässrige Acrylemulsion
Farbton	milchig
Viskosität	Flüssig Cs. 60
Dichte	1.0 gr. / cm ³
Löslichkeit in Wasser	löslich
Einstufung gem. EG Nr. 1272/2008	Nicht eingestuft
Feststoffanteil	> 25 %
Diffusionskoeffizient	Nicht bekannt
VOC-Gehalt	Nein
Chemieresistent	Bedingt resistent gegen Säuren und Laugen.

...wenn easy wirklich
easy ist!



3. Transport	
Gefahrgutverordnung	Kein Gefahrgut für alle Transportarten (CLP/GHS)
- Transportklasse SDR/ADR	-----
Verordnung über brennbare Flüssigkeiten	Nicht anwendbar, keine brennbare Flüssigkeit.

4. Lagerung	
Temperatur	5°C bis 25°C
Sonneneinstrahlung	vermeiden
Klima	-----
Lagerung	Luftdicht verschlossen.
Besonderes	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht mit Nahrungsmittel zusammen lagern.
Haltbarkeit	12 Monate

5. Verarbeitungs-Kenndaten	
Auftragsmenge / Verbrauch	25-30 gr. / m2 auf glatten nicht saugenden Untergründen 50-75 gr. / m2 auf saugenden, porösen, mineralischen Untergründen
Erscheinungsbild	Transparent mit glänzender Oberfläche.
Trocknungszeiten	4 Std. (Wassertest vor Auftrag mit HSP-KERA Flüssigkeramiken wird empfohlen). Oberfläche darf innerhalb 5 Min. nicht wieder milchig werden.
Besonderes	Trocknungszeiten sind stark Temperatur und Luftfeuchtigkeitsabhängig. Darf nicht unter 5°C Untergrund - und Lufttemperatur verarbeitet werden
Verarbeitungstemperaturen	5 - 25 °C.
Auftragstechnologien	Lappen, Pinsel / Roller / Airless Feinsprühen.
Wichtig	Der Auftrag muss gleichmässig geschlossen sein. Der sich bildende Weiss Schleier verschwindet beim Abtrocknen.
Verträglichkeit für Mensch und Tier	Die ausgehärtete Beschichtung gibt keine toxischen Stoffe oder Gase ab.
Arbeitsschutz	Kontakt mit Augen, Haut und Atemwege vermeiden.
Aushärtung Spaltprodukt	Keine
Oberflächenreinigung	Nicht anwendbar.

...wenn easy wirklich
easy ist!



6. Verarbeitung / Entsorgung	
Untergrund Vorbereitung	Untergrund muss sauber gereinigt und frei von Staub, Oele, Fette, oder sonstigen Verschmutzungen sein. Kann auf trockenen als auch feuchtem Untergrund aufgetragen werden.
Produkt Vorbereitung	Etiketten vollständig lesen. Gemisch vor der Verarbeitung sehr gut aufrühren.
Der „Nass in Nass“ Auftrag	Als Haftvermittler <u>mit</u> farbvertiefender Wirkung der Flüssigkeramik Beschichtung. Erhöht zusätzlich die Kratzfestigkeit der Endbeschichtung. Gemisch applizieren. Warten bis Grauschleier komplett verschwunden ist. Danach HSP-KERA Flüssigkeramik Beschichtung innerhalb 45 Min. auftragen. Bei heissen Temperaturen wird die Vor-Befeuchtung der Oberflächen mit Wasser empfohlen. Beschichtung bleibt diffusionsoffen.
Der „Nass auf Trocken“ Auftrag	Als Haftvermittler <u>ohne</u> farbvertiefender Wirkung der Flüssigkeramik Beschichtung. Gemisch applizieren. Warten bis Grauschleier komplett verschwunden ist. Nach mind. 4 Std. Wartezeit KERA Flüssigkeramik Beschichtung auftragen.
Sicherheitsvorkehrungen	Ausser Arbeitsschutz keine besonderen Massnahmen nötig.
Gerätereinigung	Applikationsgeräte und Werkzeuge sollten innerhalb von 15 Min. mit Wasser gut gespült oder ausgewaschen werden.. Verschmutztes Wasser nicht in das Abwasser geben.
Entsorgung	Ausgehärtetes Material sowie vollständig geleerte Gebinde können über den normalen Müll entsorgt werden. Flüssiges Material muss als Sondermüll unter dem Code VeVA 08 04 09 entsorgt werden. (Klebstoff und Dichtmassenabfälle die Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.)

7. Gebindegrössen / Reichweiten	
0.5 kg Kunststoffdosen	10 m2
1.0 kg Kunststoffdosen	20 m2

8. Mängelhaftung / Rechtliches

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen der Fa. HSP Hecosol im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der Fa. HSP Hecosol. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mängelhaftung.